Технически данни

Corkcomfort- подове с лепене с лак WRT

Размери			**600x300x4 mm - 23-5/8x11-13/16x5/32 inches**
Жилища	EN ISO 10874:2012	Class	23
Обществени обекти	EN ISO 10874:2012	Class	31
Основни свойства - EN 12104	**Standard - Test Method**	**Мярка**	**Спецификация**
Размери	EN 427	mm	≤ 0,2% up to 1,0 mm max.
Отклонения в дебелина	EN 428	mm	0; +0,25
Правоъгълност и изкривявания: ≤ 400mm > 400mm	EN 427	mm	 ≤ 0,5 ≤ 1,0
Действителна плътност	EN 672	Kg/m³	≥ 95% от нормална стойност (450)
Маса на единица площ	EN 430	g/m²	Нормална стойност (2000) ± 10 %
Стабилност на размерите	EN 434	%	≤ 0,4
Изменения след нагряване	EN 434	mm	≤ 6
Съдържание на влага	EN 12105	%	2,5 - 6
Категоризиращи свойства - EN 12104			
Габаритна дебелина	EN 428	mm	≥ 4,0
Плътност	EN 672	Kg/m³	≥ 450
Остатъчни вдлъбнатини	EN 433	mm	≤ 0,40
Безопасни свойства - EN 14041			
Пожароустойчивост	EN 13501-1	Class	Dfl s1
Опасност от подхлъзване	EN 13893	Class	DS
Съдържание на Formaldehyde	DIN EN 717-1	Class	E1
Електростатичност	EN 1815	KV	Not Antistatic
Съдърж. на pentachlorophenol (PCP)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCP (не съдържа)
Други свойства			
Устойчивост на петна	EN 423 **(a)**	Степен	Степен 0 **(b)**
Термо устойчивост	EN 12667	(m²K)/W	R ≤0,150
Намаляване на отразен шум	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	12
Шум от стъпки	NF S 31 - 074	dB (L n,e,w)	65
Блясък	Glossmeter (60º)	Degrees Gardner(ºG)	12 ± 3º

(a) Тествани са следните елементи: Desinfectant, C2H5OH, NH4OH, Citric Acid, Iodine
(b) Степен 0 – Без изменения / Степен 1 – Много малки изменения / Степен 2 – Малки изменения / Степен 3 – Осезаеми изменения / Степен 4 – Силни изменения

www.cork-bg.com

AMORIM
Excellence in flooring

COMPETE
PROGRAMA OPERACIONAL FACTORES DE COMPETITIVIDADE

FEDER
UNIÃO EUROPEIA

QREN
QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL
PORTUGAL 2007.2013

CE
06
Amorim Revestimentos, S.A.
EN 14041:2004

WICANDERS®